

Impregnant hout buiten



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Impregnerende blanke vloeistof voor buiten en binnen op basis van alkydhars bindmiddel.
Gebruiksdoel	Eerste laag in een transparant of dekkend beitsstelsysteem op onbehandeld of kaal gemaakte ondergronden, zoals houtwerk aan het huis. Dringt in het houtoppervlak en bevordert de hechting van aan te brengen beitslagen, vooral op verweerd en vergrijsd hout. Dit vergt echter zeer regelmatig onderhoud. Binnenshuis als impregnant op houten parketvloeren toe te passen, alvorens parketlak aan te brengen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Vochtregulerend• Terpentine verdunbaar• Verbeterd de hechting
Kleur en glans	Blank, mat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met wasbenzine. Eventuele scherpe hoeken afronden en zonodig schuren. Goed gladgeschaafd en vetvrij hout kan zonder schuren worden behandeld met Rambo Impregnant.
Afwerken	Met Rambo Pantser Beits hout tuin of Pantser Beits hout huis.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Wanneer alleen impregnant wordt aangebracht, dan is het nodig minimaal eens per jaar een onderhoudslaag aan te brengen. Over het algemeen is verwijderen van vuil door goed afborstelen voldoende. Kaal geschuurde plaatsen eerst impregneren.
Afwerken	Met Rambo Pantser Beits hout tuin of Pantser Beits hout huis.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Reinigen met een geschikt middel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met wasbenzine. Slecht hechtende beitslagen volledig verwijderen door (machinaal) schuren. Eventueel rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Vervolgens impregneren en beschadigingen repareren of vervangen met Rambo Kneedbaar hout. Uitgevoerde reparaties en vernieuwde delen eveneens impregneren.
Afwerken	Met Rambo Pantser Beits hout tuin of Pantser Beits hout huis.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	<p>Kwaliteit van de ondergrond.</p> <p>Uitvoering van het schilderwerk.</p> <p>De intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

Impregnant hout buiten



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte Varkensharen kwast.
Verdunning	Onverdund te verwerken.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 15 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.
Theoretisch rendement	Ca. 14m ² /L.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 6 uur.
Overschilderbaar na ca. 16 uur.
Schuurbaar na ca. 16 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen afnemen met een doek en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water/ folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halffege bussen overgieten in een kleinere bus of blik. Dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking
Vloeistofdikte

VERF IN DE BUS

750 cc ; 2 1/2 L
Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C
- Waterbestendig (bij niet permanente belasting)

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.