

Pantser Jachtlak hout Transparant

9



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Luchtdrogende blanke lak gebaseerd op een houtoliefenol-alkydhars.
Gebruiksdoel	Het vernissen van (wedstrijd)jachten, en het houtwerk van zeewaardige boten boven de waterlijn. Ook geschikt voor o.a. houten buitendeuren.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Zoet en zoutwaterbestendig (niet permanent belast)• Weerbestendig• Goede elasticiteit• Terpentine verdunbaar• Goede vloeiing
Kleur en glans	Blank, hoogglans. Houtsoort en het aantal lagen beïnvloeden de kleur.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden en reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Goed gladgeschaafd en vetvrij hout kan zonder schuren worden behandeld. Scherpe hoeken afronden en zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van een eerste verdunde laag. Houtporiën kunnen worden gevuld door direct in de natte verdunde eerste laag te schuren en vervolgens "af te messen" met een plamuurmes
Afwerken	Verdund voorlakken tenminste drie keer aflakken met Pantser Jachtlak hout. Tussen de lagen schuren.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Nieuwe of gave, goed hechtende laklagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren. Voorkom kaalschuren of doorschuren. Gebruik bijv. Scotch Brite schuurmatjes.
Afwerken	Aflakken met één á twee lagen Pantser Jachtlak hout. Tussen de lagen schuren.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Slecht hechtende laklagen volledig verwijderen door (machinaal) schuren. Zie ook nieuw werk. Beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout.
Afwerken	Verdund voorlakken en tenminste drie keer aflakken met Pantser Jachtlak hout. Tussen de lagen schuren.

Pantser Jachtlak hout Transparant



Augustusi 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Verf goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast, aanbrengen met velvet (velours) lakroller, narollen met schuimlakroller.
Verdunning	Alleen eerste laag op hout, daarna onverdund te verwerken.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 17m ² /L op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 4 uur.
Kleefvrij na ca. 6 uur.
Overschilderbaar na ca. 24uur n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water / folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

OVERIGE GEGEVENS

HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar houdbaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

DROGE VERFLAAG

Verpakking	250 cc;750 cc;2,5 L
Vloeistofdikte	Strijkklaar

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C
- Waterbestendig

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.