

Pantser Beits hout huis Dekkend

8



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Luchtdrogende dekkende beits op basis van gemodificeerde high solid alkydhars.
Gebruiksdoel	Voor het gronden, voorlakken en aflakken van houtwerk aan huizen zoals: kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen en daklijsten.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Hoog gehalte vaste stoffen• Goede verwerking en goede vloeïing• Weervast, duurzaam• Goed laagdikte bereik• Uitstekende dekking• Vochtregulerend
Kleur en glans	Kleuren volgens de actuele Rambo kleurendocumentatie. Hoogglans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van onregelmatigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met thinner of wasbenzine eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3 mm. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld met Rambo Impregnant.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden zeer spaarzaam plamuren, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen impregneren of gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Twee tot drie lagen Rambo Pantser Beits hout huis aanbrengen.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Gave, goed hechtende lagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Beits hout huis aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende lagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met wasbenzine. Zorgvuldig schuren. Eventueel rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Impregneren en beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout of vervangen met een geschikt reparatiemiddel.
Afwerken	Twee tot drie lagen Rambo Pantser Beits hout huis aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	<p>Kwaliteit van de ondergrond.</p> <p>Uitvoering van het schilderwerk.</p> <p>Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

Pantser Beits hout huis Dekkend



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast. Grote vlakken: Aanbrengen met velvet roller en narollen met lakroller.
Verdunning	Onverdund te verwerken.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 50 micrometer.
Temperatuur	Verf op (kamer) temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14m ² /L op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 3 uur.
Kleefvrij na ca. 6 uur.
Aflakbaar na ca. 24-48 uur, op goed gedroogde laag, gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar na ca. 24-48 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen afnemen met een doek en wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water/ folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halvege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

DROGE VERFLAAG

Verpakking	750 cc ; 2 1/2 L	<ul style="list-style-type: none">• Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C• Meer droge laagdikte in een arbeidsgang• Goed reinigbaar
Vloeistofdikte	Strijkklaar	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.