

Pantser Beits hout tuin Transparant

5



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Transparante weerbestendige beits op basis van alkydharsen.
Gebruiksdoel	Beschermen en verfraaien van (waardevol) houtwerk rondom het huis, zoals (hard) houten schuttingen, Schuren, gevelbetimmeringen, tuinhuisen, poorten en tuinmeubels. Transparante systemen vergen frequent onderhoud. Blanke lagen, direct op hout, zijn zeer onderhoudsgevoelig en zijn af te raden. Een blanke laag kan eventueel als onderhoudslaag op bestaande transparant gekleurde systemen worden toegepast.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Weervast• Vochtreulerend, waterafstotend• Goede vloeïing• Gemakkelijk verwerkbaar• Accentueert de houtnerf• Beschermst hout tegen UV stralen
Kleur en Glans	Transparante houtkleuren volgens actuele Rambo kleurendocumentatie Zijdeglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden, vuil en aanslag verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met thinner of wasbenzine . Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3 mm. Zonodig zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld met Rambo Impregnant of een eerste laag verdunde beits.
Afwerken	Tenminste twee lagen Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Gave, goed hechtende lagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren.
Afwerken	Een laag Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende lagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met wasbenzine. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Scherpe hoeken rondschuren. Eventueel rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren (tot op het gezonde hout). Behandelen met Rambo Impregnant en beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout. Gerepareerde plaatsen eveneens impregneren met Rambo Impregnant.
Afwerken	Tenminste twee lagen Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

Pantser Beits hout tuin Transparant



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte varkensharen kwast, velvetroller.
Verdunning	Onverdund te verwerken.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 25 micrometer.
Temperatuur	Verf op (kamer) temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12m ² /L op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 2,5 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur.
Aflapbaar na ca. 24-48 uur, op goed gedroogde laag, gebruik speciale tape met geringe kleefkracht (blauwe tape).
Overschilderbaar na ca. 24 uur ;n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen afnemen met een doek en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar houdbaar. Halfllege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt vervalming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking
Vloeistofdikte

VERF IN DE BUS

750 cc ; 2 1/2 L
Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C.
- Goed reinigbaar

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.