

Pantser Beits hout tuin Dekkend

6



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Vochtregulerende dekkende beits op basis van alkydhars bindmiddel.
Gebbruiksdoel	Gronden, overgronden en afschilderen van vrijstaand houtwerk in de tuin, zoals schuren, schuttingen, hekken, hokken, pergola's en speeltoestellen enz.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Weervast• Goede dekking• Vochtregulerend• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede vloeiing• Een pot systeem
Kleur en glans	Kleuren volgens de actuele Rambo kleurendocumentatie. Zijdeglans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met thinner of wasbenzine. Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3 mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van een eerste laag. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Afwerken	Tenminste 3 lagen Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van een eerste laag beits.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Merbau ontvetten met wasbenzine. Zorgvuldig schuren. Scherpe hoeken rondschuren. Eventueel rottend hout verwijderen en / of vervangen. Verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Behandelen met Rambo Impregnant en beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout. Kaal hout buiten impregneren of voorzien van een eerste laag beits.
Afwerken	Drie lagen Rambo Pantser Beits hout tuin aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

Pantser Beits hout tuin Dekkend



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte Varkensharen kwast en of roller.
Verdunning	Niet verdunnen.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 30 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de houtsoort, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14m ² /L op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 5 uur.
Overschilderbaar na ca. 16uur.
Schuurbaar na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen afnemen met een doek terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of een folie.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halffege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking	750 cc ; 2 1/2 L
Vloeistofdikte	Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.