

## Pantser Lak hout vloer Dekkend

10



Augustus 2006

### KENMERKENBLAD

Omschrijving	Luchtdrogende lakverf binnen gebaseerd op een gemodificeerd urethan-alkydhars.
Gebruiksdoel	Dekkende afwerking van houtwerk en houten vloeren en trappen, al of niet voorzien van een voorgaande laag.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egaal aanzien</li><li>• Krasvast</li><li>• Slijtvast</li><li>• Terpentine verdunbaar</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Goede droging bij lage temperaturen</li></ul>
Kleur en glans	Kleuren volgens de actuele Rambo Kleurendocumentatie.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van Rambo Grondverf hout buiten. Tussen de lagen door schuren met fijn schuurpapier of Scotch Brite. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Lak hout vloer.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Zorgvuldig matschuren. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van een Rambo Grondverf hout buiten. Tussen de lagen door schuren met fijn schuurpapier of Scotch Brite.
Afwerken	Een laag Rambo Pantser Lak hout vloer aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Zorgvuldig schuren. Impregneren en of Rambo Grondverf hout buiten toepassen. kleine beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout. Tussen de lagen door schuren met fijn schuurpapier of Scotch Brite.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Lak hout vloer aanbrengen.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

## Pantser Lak hout vloer Dekkend



Augustus 2006

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Verf goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast, aanbrengen met velvet (velours) lakroller, narollen met schuimlakroller
Verdunning	Indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% terpentine.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

#### DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 2 uur.  
Kleefvrij na ca. 3,5 uur.  
Aflakbaar na ca. 16 uur, gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.  
Overschilderbaar na ca. 16 uur; n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.  
Schuurbaar na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halfllege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### VERF IN DE BUS

##### DROGE VERFLAAG

Verpakking	750 cc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimale eigenschappen na ca. een week bij 20°C</li><li>• Goede dekking</li><li>• Goed reinigbaar</li></ul>
Vloeistofdikte	Strijkklaar	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.