

Pantser Lak hout vloer Transparant

8



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

Omschrijving	Kleurloos transparant opdrogende lak voor binnenshuis, gebaseerd op een gemodificeerd urethan-acrylhars.
Gebruiksdoel	Afwerking van (zacht)houten vloeren in het interieur, maar ook geschikt voor kasten, meubels, enz. enz., al of niet voorzien van een voorgaande laag.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Snel drogend• Geurarm• Accentueert de houtnerf• Slijtvast en krasbestendig• Zeer elastisch door goede indringing
Kleur en glans	Kleuren volgens de actuele Rambo Kleurendocumentatie. Zijdeglans. Houtsoort en het aantal lagen beïnvloeden de kleur.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Goed gladgeschaafd hout kan echter zonder te schuren worden behandeld met een eerste verdunde laag. Bontheid kan worden voorkomen door eerst een blanke laag aan te brengen.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Lak hout vloer.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Nieuwe of gave, goed hechtende laklagen reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Zorgvuldig schuren met fijne korrel in de richting van de houtnerf. Voorkom plaatselijk doorschuren tot het hout door gebruik te maken van Scotch Brite schuurmatjes. Wanneer toch doorgeschuurd wordt ontstaat een bont effect. Het is dan aan te bevelen het oppervlak volledig kaal te schuren.
Afwerken	Een laag Rambo Pantser Lak hout vloer aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende en verontreinigde laklagen eerst reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Daarna, de laklagen volledig verwijderen door schuren. Schuren in de richting van de houtnerf. Eerst met een grove korrel, daarna met een fijnere korrel. Kleine beschadigingen repareren met Rambo Kneedbaar hout. Bontheid kan worden voorkomen door eerst een blanke laag aan te brengen.
Afwerken	Een tot twee lagen Rambo Pantser Lak hout vloer aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	<p>Kwaliteit van de ondergrond.</p> <p>Uitvoering van het schilderwerk.</p> <p>Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

Pantser Lak hout vloer Transparant



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte langharige acryl kwast of kortharige (parket)roller.
Verdunning	Alleen eerste laag op hout, daarna onverdund te verwerken in volle lagen.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 25 micrometer.
Temperatuur	Lak op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en 4 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 1 uur.
Kleefvrij na ca. 2 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur; n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.
Schuurbaar na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met lauw water en een spons.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

	VERF IN DE BUS	DROGE VERFLAAG
Verpakking	750 cc ; 2 1/2 L	<ul style="list-style-type: none">• Optimale eigenschappen na ca. een week bij 20°C• Goede dekking• Slijtvast en krasbestendig
Vloeistofdikte	Strijkklaar	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.