

## Pantser Wax hout interieur Transparant

4



Augustus 2006

### KENMERKENBLAD

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Omschrijving          | Onderhoudswax op basis van lijnzaad en soja.  |
| Gebruiksdoel          | Voor het behandelen en onderhouden van met wax behandelde meubels, kasten en tafels.  |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voedt en beschermt het hout</li><li>• Gemakkelijk te herstellen</li><li>• Slijtvast</li><li>• Rustiek uiterlijk</li></ul> |
| Kleur en glans        | Transparant, glans. Houtsoort, intensiteit en frequentie van de behandelingen beïnvloeden de kleur. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.                        |

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>ONBEHANDELD</b>                |  |
| Bewerking                         | Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met Rambo Reiniger hout vloer. Daarna het hout schuren in de richting van de houtnerf met korrel 120 en schuurstof zorgvuldig verwijderen.  |
| Afwerken                          | Overvloedig aanbrengen met een borstel, spons of rol. 10 minuten wachten zodat de wax in het hout kan dringen. Veeg de overbodige wax af met een lap. Herhaal deze werkwijze zeker twee keer bij nieuw hout. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax hout interieur. Het herstellen van vlekken kan met terpentine. Doorpoetsen tot de ondergrond niet meer kleeft. |
| <b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>   |  |
| Bewerking                         | Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met Rambo Reiniger hout vloer.  |
| Afwerken                          | Overvloedig aanbrengen met een borstel, spons of rol. 10 minuten wachten zodat de wax in het hout kan dringen. Veeg de overbodige wax af met een lap. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax hout interieur. Het herstellen van vlekken kan met terpentine. Doorpoetsen tot de ondergrond niet meer kleeft.  |
| <b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b> |  |
| Bewerking                         | Slechte wax lagen grondig reinigen, oude vette lagen onverdund Rambo Reiniger hout vloer aanbrengen, met harde borstel of hogedrukspuit verwijderen. Zorgvuldig schuren tot er een kaal oppervlak ontstaat. Reinigen met Rambo Reiniger hout vloer. Daarna het hout schuren in de richting van de houtnerf en schuurstof zorgvuldig verwijderen.                         |
| Afwerken                          | Overvloedig aanbrengen met een borstel, spons of rol. 10 minuten wachten zodat de wax in het hout kan dringen. Veeg de overbodige wax af met een lap. Herhaal deze werkwijze zeker twee keer bij nieuw hout. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax hout interieur. Het herstellen van vlekken kan met terpentine. Doorpoetsen tot de ondergrond niet meer kleeft. |
| <b>ATTENTIE</b>                   | Nooit op natte ondergronden werken. Broeigevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Hierdoor is er kans op brandgevaar, met water overgieten om dit te voorkomen.   |

## Pantser Wax hout interieur Transparant



Augustus 2006

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE WAX

|              |   |
|--------------|---|
| Voor gebruik | Goed roeren.  |
| Gereedschap  | Borstel, spons of rol.  |
| Verdunning   | Niet verdunnen.   |
| Temperatuur  | Wax op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.    |
| Na gebruik   | Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren. |

#### RENDEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Praktisch rendement   | Afhankelijk van de structuur, de zuiging van de ondergrond de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 20 m <sup>2</sup> /l op onbehandeld hout en 40 tot 50 m <sup>2</sup> /l op reeds behandeld hout.  |

#### DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 6 uur  
Kleefvrij na ca. 6 uur.  
Volgende laag is aan te brengen na ca. 24 uur.  
Schuurbaar na ca. 18-24 uur.j

#### REINIGEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doek en eventueel wat terpentijn.    |
| Gereedschap            | Reinigen met warm water.  |
| Droge verflaag         | Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen. |

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 12 maanden houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

Verpakking  
Vloeistofdikte

#### WAX IN DE BUS

750 cc  
Strijkklaar

#### DROGE WAXLAAG

- Slijtvast
- Waterafstotend

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.