

## Pantser Lak metaal HG Dekkend

10



Augustus 2006

### KENMERKENBLAD

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Omschrijving          | Luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten op basis van speciaal alkydhars.   |
| Gebruiksdoel          | Te gebruiken voor stalen of metalen hekwerken, – deurbeslag en of -meubels voorzien van een intact laksysteem of een geschikte grondlaag.  |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"><li>• Egaal aanzien</li><li>• Sneldrogend</li><li>• Terpentine verdunbaar</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Beschermert tegen corrosie</li></ul> |
| Kleur en glans        | Kleuren volgens de actuele Rambo Kleurendocumentatie. Hoogglans.   |

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

|   |   |
|---|---|
| <b>ONBEHANDELD</b>                        |   |
| Bewerking                                 | Vuil en roest zorgvuldig verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren en indien nodig voorzien van Rambo Grondverf verzinkt staal.                                  |
| Afwerken                                  | Twee tot drie lagen Rambo Pantser Lak metaal aanbrengen in voldoende laagdikte.<br>De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.   |
| <b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>           |   |
| Bewerking                                 | Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren.   |
| Afwerken                                  | Een laag Rambo Pantser Lak metaal aanbrengen in voldoende laagdikte.<br>De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.  |
| <b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>         |   |
| Bewerking                                 | Slecht hechtende verflagen en roest grondig verwijderen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren. Kale delen direct daarna indien nodig met Rambo Grondverf verzinkt staal. |
| Afwerken                                  | Twee tot drie lagen Rambo Pantser Lak metaal aanbrengen in voldoende laagdikte.<br>De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.   |
| <b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>                |   |
| Beschermingsduur is mede afhankelijk van: | Kwaliteit van de ondergrond.<br>Uitvoering van het schilderwerk.<br>Intensiteit van belasting en onderhoud.   |

## Pantser Lak metaal HG Dekkend



Augustus 2006

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE VERF

|                 |  |
|-----------------|--|
| Voor gebruik    | Goed roeren.   |
| Gereedschap     | Varkensharen kwast, aanbrengen met velvet (velours) lakroller, narollen met schuimlakroller.       |
| Verdunning      | Indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% terpentine.  |
| Droge laagdikte | Aanbevolen: voor een goede roestwering dient 100 micrometer te worden aangebracht.                 |
| Temperatuur     | Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.          |
| Na gebruik      | Bus luchtdicht afsluiten en 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting. |

#### RENDEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Praktisch rendement   | Afhankelijk van de structuur van de ondergrond, de laagdikte en de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 8 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.                           |

#### DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 15 minuten.  
Overschilderbaar na ca. 12 uur bij n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.  
Schuurbaar na ca. 48 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.

#### REINIGEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doek en eventueel wat terpentine.    |
| Gereedschap            | Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water/ folie.                      |
| Droge verflaag         | Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen. |

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt velvorming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### VERF IN DE BUS

##### DROGE VERFLAAG

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| Verpakking     | 250 cc ; 750 cc | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimale eigenschappen na ca. een week bij 20°C</li><li>• Goede dekking</li><li>• Goed reinigbaar</li></ul> |
| Vloeistofdikte | Strijkklaar     |   |

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.