

## Pantser Lak metaal HG spuitlak Dekkend

10



Augustus 2006

### KENMERKENBLAD

Omschrijving	Luchtdrogende spuitlak voor binnen en buiten op basis van speciaal alkydhars.
Gebruiksdoel	Te gebruiken voor stalen of metalen hekwerken, – deurbeslag en of -meubels, voorzien van een intact laksysteem of een geschikte grondlaag.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitstekende hechting</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Sneldrogend</li><li>• Beschermst tegen corrosie</li></ul>
Kleur en glans	Kleuren volgens de actuele Rambo Kleurendocumentatie. Hoogglans.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Vuil en roest zorgvuldig verwijderen, reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren en indien nodig voorzien van Rambo Grondverf verzinkt staal.
Afwerken	Voor gebruik de spuitbus ca. 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 25 tot 30 centimeter. De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden). Twee tot drie lagen aanbrengen. De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren.
Afwerken	Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 25 tot 30 centimeter. De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden). Een tot twee lagen aanbrengen. De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen en roest grondig verwijderen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer). Zorgvuldig matschuren. Kale delen direct daarna indien nodig gronden met Rambo Grondverf verzinkt staal.
Afwerken	Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 25 tot 30 centimeter. De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden). Twee tot drie lagen aanbrengen. De laagdikte is mede bepalend voor de uiteindelijke bescherming van het te schilderen oppervlak.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	<p>Kwaliteit van de ondergrond.</p> <p>Uitvoering van het schilderwerk.</p> <p>Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

## Pantser Lak metaal HG spuitlak Dekkend



Augustus 2006

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed schudden voor gebruik.
Gereedschap	Spuitbus.
Verdunning	Niet verdunnen.
Droge laagdikte	Aanbevolen: voor een goede roestwering dient 100 micrometer te worden aangebracht.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 20°C.
Na gebruik	Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden).

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur van de ondergrond de laagdikte en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 3 m <sup>2</sup> per spuitbus op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

#### DROGING BIJ 20° C

Stofdroog na ca. 15 minuten.  
Overspuitbaar na ca. 12 uur bij n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging.  
Schuurbaar na ca. 48 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doek en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden).
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### VERF IN DE BUS

##### DROGE VERFLAAG

Verpakking	400 ml	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimale eigenschappen na ca. een week bij 20°C</li><li>• Krasvast en stootvast</li><li>• Uitstekende hechting</li></ul>
Vloeistofdikte	Strijkklaar	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Bevat weinig tot zeer weinig oplosmiddel. Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.